

Empaques Flexibles

Industrial



Polikraft

DESCRIPCIÓN: Estructura de alto calibre que brinda gran resistencia

Aplicaciones

Ideal para fabricación de sacos.

Gramajes

Kraft desde 70 hasta 180. PEBD desde 12 hasta 48.

COF

0.2 a 0.4

Fuerza de adhesión

Kraft/ papel- PEBD mínimo al desfibre

Fuerza de sello

Con películas extruidas: PEBD-PEBD mínimo de 600 grs/in, con aditivos hasta 1800 grs/in.
Con películas coextruidas: PEBD-PEBD mínimo de 3500 grs/in.

Material

- Papel Kraft / Polietileno

Características

- Laminación ideal para la fabricación de sacos para carbón, cemento, ingredientes alimenticios, alimento para mascota, etc.



Disponibilidad

- Bobinas y hojas de diferentes medidas.